



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



**1** Основание должно быть чистым, сухим и нежирным. Удалите ржавчину и отколовшиеся фрагменты. Хорошо перемешайте требуемое количество шпатлевочной массы с небольшим количеством отвердителя в соотношении 30:1. После добавления отвердителя раствор необходимо использовать в течение 4 минут.

**Совет:** чтобы при смешивании внутри раствора не появились пузырьки воздуха, готовая масса наносится тонким слоем на лист бумаги, а затем с помощью прилагаемого шпателя снимается с него без пузырьков. Аккуратно зашпатлюйте место повреждения. Подождите 30 минут, чтобы все высохло. С помощью готовой шпатлевочной массы можно приклеить осколки к изделию из фарфора.

**2** Начисто отшлифуйте место шпатлевки коричневой шлифовальной бумагой. Убедитесь в том, что отсутствуют выступы или отверстия. Удалите шлифовальную пыль.

**ПРИ РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АКРИЛА И СТЕКЛОПЛАСТИКА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:**

данном случае шпатлевочная масса пригодна только для заделки сколов и глубоких царапин. Начисто отшлифуйте место шпатлевки прилагаемой серой бумагой для мокрого шлифования (размер зерна 800 мкм) с использованием воды.

**3** Перед применением хорошо взболтайте баллончик с аэрозолем в течение 3 минут, сделайте пробное напыление (при температуре не менее 20 °С). Наносите аэрозоль тонким слоем с расстояния 15-20 см.

**Совет:** для равномерного нанесения можно использовать шаблон из бумаги или картона с отверстием, размер которого соответствует размеру поврежденного участка. Удерживая шаблон на расстоянии 1-2 см над местом повреждения, начните напыление с шаблона и проведите баллончик по всему отверстию. Через минуту нанесите следующий слой. Повторяйте этот процесс, пока место повреждения не будет полностью закрыто. Через 4 дня отремонтированный участок можно обработать обычным автомобильным полиролем.

**ВАЖНО:** Не подходит для ремонта трещин, вызванных напряжением, и тонких длинных трещин. Эффективность на блестящих глянцевых поверхностях не гарантируется. Цвета выбраны согласно образцам эмалиот производителей сантехники. При ремонте изделий из акрила могут возникать незначительные цветные несоответствия. Обработанная поверхность не должна вступать в контакт с водой в течение 4 дней. Материалы, использованные для ремонта, выдерживают температуры до 60 °С.

**УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ:** Не используйте для обработки отремонтированного участка концентрированные или абразивные чистящие средства. Запрещено использовать спиртосодержащие полироли, дезинфицирующие средства или органические растворители.

**Баллончик с аэрозолем:** Крайне легковоспламеняемое, Раздражающе  
Емкость находится под давлением. Защищать от солнечных лучей и температур выше 50 °С. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Не допускать попадания в руки детей. Держать подальше от источников воспламенения - Не курить. Не распылять на открытое пламя или на какой-либо раскаленный предмет. Раздражает глаза. Аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту упаковку или этикетку. Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах. Не сливать в канализацию, данное вещество и упаковку уничтожать в специальном месте для уничтожения опасных отходов.

**Отвердитель:** Раздражающе, Способствует горению  
Содержит Dibenzoyl peroxide

**Шпатлевочная масса:** Воспламеняемо

Made by  
**CRAMER GmbH**  
Salzstrasse 8 A  
85622 Feldkirchen  
GERMANY  
T +49 (0)89 99909770  
F +49 (0)89 99909777  
info@cramer-gmbh.de  
www.original-cramer.com



Крайне легковос-  
пламеняемое



Раздражающе



Способствует  
горению

**Distributor:**  
hydrostandart GROUP  
www.hydrostandart.ru